



## FICHA TECNICA TRIPLAY

# TRIPLAY

INTERIOR DE PINO ENCHAPADO DE: *Birch, Maple, Encino, Nogal, Okoume, Cedro, Caoba, etc.*

En Productora de Triplay estamos permanentemente preocupados por producir y entregar productos de Alta Calidad para satisfacer a nuestros clientes, por esto contamos con Triplay un producto con grandes ventajas competitivas y con una Calidad reconocida y valorada, con una trayectoria que nos respalda ampliamente con más de XX años en el mercado.

### USOS

Usado principalmente en la fabricación de muebles, uso decorativo, recubrimiento de muros y carpintería en general, por la variedad de especies (*Birch, Maple, Encino, Nogal, Okoume, Cedro, Caoba, etc.*) utilizadas en su enchapado genera gran variedad de tonalidades generando un contraste y calidez visual.

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diferentes especies en el enchapado
- Tablero de Alta Calidad, visual y estructural
- Fabricación de baja emisión de formaldehído, cumpliendo con la certificación CARB ante CPA
- Fácil manejo por su adecuada densidad
- 100% Madera Natural

### APLICACIONES PRINCIPALES

- Muebles para Interiores (Estructura)
- Recubrimientos de Muros
- Carpintería en General

### NORMAS

- Cumplimiento a norma NOM-144 e ISPM-15 para exportación.
- Cumple con las normas oficiales mexicanas NMX-C-438-ONNCCE-2006, NMX -C-439-ONNCCE-2006 y NMX-C-440-ONNCCE-2006 y con la norma americana PS1-9.

### ADHESIVO UTILIZADO

Puede ser urea formaldehído o urea formaldehído de baja emisión

### CONTENIDO DE HUMEDAD

El tablero es elaborado con chapas previamente secadas a un contenido final de humedad máxima del 8%

### CERTIFICACION

El Triplay puede ser certificado bajo la regulación "ULTRA -LOW Emiting Formaldeheyde (ULEF) y EPA TSCA Title VI and CARB ATCM 93120 COMPLIANT siempre y cuando el cliente así lo solicite.



*Triplay interior de pino enchapado*



*Muebles de interiores*



*Recubrimientos de muros*



*Carpintería en general*



*Productos forestales sustentables para un mejor futuro.....*

[www.ptriplay.com.mx](http://www.ptriplay.com.mx)





FICHA TECNICA  
TRIPLAY

# TRIPLAY

INTERIOR DE PINO ENCHAPADO DE: Birch, Maple, Encino, Nogal, Okoume, Cedro, Caoba, etc.

En Productora de Triplay estamos permanentemente preocupados por producir y entregar productos de Alta Calidad para satisfacer a nuestros clientes, por esto contamos con Triplay un producto con grandes ventajas competitivas y con una Calidad reconocida y valorada, con una trayectoria que nos respalda ampliamente con más de XX años en el mercado.

## DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

Dimensiones nominales mm	Tolerancias
Ancho	1220
Largo	2440
Grosor Espesor	5-6
Grosor Espesor	8.6-18

## COMBINACION DE CAPAS

Espesor nominal (mm)	Cara	Trascara	Chapas Internas
4.5	1	1	3D
5	1	1	3D
8.6	1	1	5D
12	1	1	5D
15	1	1	7D
18	1	1	7D

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Espesor nominal (mm)	N° de Capas	Peso por hoja (kg)	MOR (N/mm <sup>2</sup> )		MOE (N/mm <sup>2</sup> )		Resistencia de extracción de elementos		Hinchamiento		
			Perpendicular	Paralelo	Perpendicular	Paralelo	Clavo	Tornillo	Espesor %	Largo %	Ancho %
6	3	10.4	17.6	71.2	794	8600	53.2	283.5	5	0.10	0.27
8.6	5	16.9	19.9	70	820	7120	53.2	283.5	5.1	0.11	0.28
12	5	22.19	29	68	2440	6890	53.2	283.5	4.9	0.10	0.32
15	7	30.17	36	66	2940	6725	53.2	283.5	5.18	0.13	0.28
18	7	32.40	38	64	3500	6150	53.2	283.5	5.2	0.10	0.29

## CLASIFICACION DE LAS CAPAS

TRIPLAY INTERIOR DE PINO ENCHAPADO DE: Birch, Maple, Nogal, Cedro, Caoba, etc.

CRITERIOS DE ACEPTACION	CHAPA "A" WP o SPL	CHAPA "B" WP o SPL	CHAPA "C" WP o SPL	CHAPA TRASCARA 4 BACK WP o SPL	Okoume y Encino (SE ADMITE O NO) CHAPA "B" WP o SPL
Aberturas	Una, no mayor a 1 mm por 8 cm resanada	Una, no mayor a 1 mm por 15 cm resanada	Tres, de 2 mm por 10 cm.	Admitido	Tres, de 2 mm por 10 cm.
Grietas o rajaduras	No admitido	No admitido	No admitido	≤ 3 de ≤ 40 cm de largo y 3 mm de ancho	Se permite, siempre que este reparado, estéticamente agradable.
Parches	No admitido	No admitido	No admitido	Admitido todo tipo	No admitido
Reparaciones	No admitido	No admitido	No admitido	Admitido	≤ 40 cm de largo y 3 mm de ancho, estética agradable
Rugosidad	No admitido	No admitido	No admitido	No admitido	No admitido
Variación de tonalidad	No admitido	Admitido ligeras variaciones	Admitido	Admitido	Admitido
mancha de hongo decoloración natural	Admitido	Admitido	Admitido	Admitido	Admitido
manchas minerales	No admitido	No admitido	Admitido	Admitido todo tipo	Admitido
Defectos de pulido (Desbaste)	No admitido	No admitido	No admitido	≤ 5% del tablero buena apariencia	≤ 5% del tablero buena apariencia
Picadura de insectos	No admite	No admite	No admite	Admitido	No admite
Nudos	Admite pequeños remolinos y marcas de nudos.	≤ 25 mm	≤ 6 nudos abiertos resanado ≤ 19 mm, Remolinos de nudos admitido	cualquier cantidad, nudos abiertos ≤ 7.5 mm	Admite pequeños remolinos o nudo individual de ≤ 25 mm
Chapas incompletas	No admite	No admite	No admite	No admite	No admite
Chapa de abura y duramen	Admitido	Admitido	Admitido	Admitido	Admitido



Productos forestales sustentables para un mejor futuro....



www.ptriplay.com.mx